PROFI-ÖL

ANWENDUNGSBEREICHE

Profi-Öl Natur und Weiss sichert eine schmutzabweisende und strapazierfähige Oberfläche. Es kann sowohl auf gelaugten wie auch auf abgeschliffenen Böden im Innenbereich verarbeitet werden. Mit Profi-Öl Weiss wird gleichzeitig eine Vergilbung des Holzes ausgesetzt.

WARNUNG

Selbstentzündungsgefahr:
Tücher, Pads und Schleifstaub mit Wasser tränken oder in einem dicht schliessenden Behälter vor der Entsorgung aufbewahren.

WERKZEUGE

Farbroller, Tellermaschine, Polierpad Grün/Beige und Weiss, Baumwolltücher. Werkzeuge mit PROFF Woodcare Ölverdünner reinigen.

GEBINDE

1 Liter, 2.5 Liter, 5 Liter

- In Natur und Weiss
- Die Verarbeitung von Hand oder mit der Tellermaschine vornehmen

ZUSÄTZLICHE INFOS

Ergiebigkeit bei 1 Liter: 10–12 m^2

Ergiebigkeit bei 2.5 Liter: 25–30 m^2

Ergiebigkeit bei 5 Liter: 50–60 m^2

Leere Gebinde und Produktrückstände vorschriftsgemäss entsorgen.

PROFI-ÖL

1

2

3

4

SO GEHT'S

Profi-Öl erzeugt eine strapazierfähige, feuchtigkeits- und schmutzabweisende Oberfläche auf allen unbehandelten Holzböden und anderen Holzflächen im Innenbereich. Einmassieren lässt es sich von Hand oder mit einer Tellermaschine. Da das Öl schnell aushärtet, sollten stets einzelne Flächen von jeweils 30–40 m² bearbeitet werden. So bleibt genügend Zeit, um das Öl gründlich in die Poren des Holzes einzumassieren.

- Die zu behandelnde Fläche muss frisch abgeschliffen und mit Intensivreiniger gereinigt sein. Den Boden mit 1 dl Intensivreiniger gemischt mit 4 Liter warmen Wasser reinigen. Vor der Ölbehandlung sicherstellen, dass die Fläche absolut trocken ist. Die Holzfeuchte (Wasseranteil des Holzes) darf maximal 12 % betragen. Ölen nur bei mind. 15 °C.
- Den Ölkanister vor und während des Gebrauchs sorgfältig schütteln. Das Öl mit kurzhaariger Malerrolle gleichmässig auf ca. 30–40 m² Boden auftragen. Das Öl 5–10 Minuten einziehen lassen.
- Oberfläche mit einem Polierpad einmassieren. Anschliessend den Boden mit Baumwolltüchern trocken polieren. Es darf kein Öl auf der Oberfläche zurückbleiben.
- Bei Bedarf den Boden nach 6–8 Stunden tropfenweise nachpolieren. Schonend begehbar nach 12 Stunden. Während der Aushärtungszeit von ca. 3 Wochen den Boden nicht nass reinigen. Nach der Aushärtungszeit den Boden mit Holzbodenseife oder Öl-Refresher reinigen, um einen Schutz auf der Oberfläche zu erreichen.